

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **2001217456 A**

(43) Date of publication of application: **10.08.01**

(51) Int. Cl.

H01L 33/00
H01S 5/323

(21) Application number: **2000025920**

(22) Date of filing: **03.02.00**

(71) Applicant: **SHARP CORP**


(72) Inventor: **HATA TOSHIO**
YAMAMOTO KENSAKU
MORIMOTO TAIJI

**(54) GALLIUM NITRIDE SYSTEM COMPOUND
SEMICONDUCTOR LIGHT- EMITTING DEVICE**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a light-emitting device with improved external emission efficiency in a gallium nitride system compound semiconductor light-emitting device with an n-type electrode that is formed around a p-type electrode or on the reverse and side sides of a substrate.

SOLUTION: The gallium nitride system compound semiconductor light- emitting device is in a configuration consisting of a metal thin-film layer or an oxide semiconductor layer where an n-type electrode that is formed at the surrounding on the same plane as a p-type electrode or on the reverse and side surfaces of a substrate transmits light and is in ohmic contact, and a laminate consisting of them.



1 0 0 0

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-217456

(P2001-217456A)

(43) 公開日 平成13年8月10日 (2001.8.10)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テーマコード (参考)

H 0 1 L 33/00

H 0 1 L 33/00

C 5 F 0 4 1

H 0 1 S 5/323

H 0 1 S 5/323

5 F 0 7 3

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願2000-25920 (P2000-25920)

(22) 出願日 平成12年2月3日 (2000.2.3)

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 幡 俊雄

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(72) 発明者 山本 健作

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ

ャープ株式会社内

(74) 代理人 100102277

弁理士 佐々木 晴康 (外2名)


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 窒化ガリウム系化合物半導体発光素子

(57) 【要約】

【課題】 p型電極の周囲または基板裏面及び側面に形成されたn型電極を有する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、外部発光効率を向上させた発光素子を得ることを目的とする。

【解決手段】 p型電極と同一面上の周囲または基板裏面及び側面に形成されたn型電極が、透光性でありさらにオーミック接触である金属薄膜層または酸化物半導体層、それらの積層体からなる構成を有する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。



1 0 0 0

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板と n 型電極と活性層を含む窒化ガリウム系化合物半導体積層構造と p 型電極を有し、p 型電極は p 型透光性電極と p 型用パッド電極を有する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、n 型電極は n 型透光性電極を含むことを特徴とする窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

【請求項 2】 前記 n 型透光性電極は、p 型透光性電極よりも外側に位置することを特徴とする請求項 1 に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

【請求項 3】 前記 n 型透光性電極は、p 型透光性電極の周囲に形成されていることを特徴とする請求項 2 に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

【請求項 4】 前記窒化ガリウム系化合物半導体積層構造はバッファ層と n 型窒化ガリウム系化合物半導体層を有し、前記 n 型透光性電極は基板とバッファ層との側面及び、n 型窒化ガリウム系化合物半導体側面のバッファ層近傍に形成されていることを特徴とする請求項 2 または 3 に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

【請求項 5】 前記 n 型電極は n 型用パッド電極を有し、前記 p 型電極は p 型用パッド電極を有し、n 型用パッド電極と p 型用パッド電極は同一辺側に形成されていることを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれかに記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

【請求項 6】 前記 n 型電極は n 型用パッド電極を有し、前記 p 型電極は p 型用パッド電極を有し、p 型用パッド電極は前記窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の光射出面の中心部近傍に形成されていることを特徴とする請求項 1 から 4 のいずれかに記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

【請求項 7】 前記 n 型透光性電極は金属薄膜あるいは酸化物半導体からなることを特徴とする請求項 1 から 6 のいずれかに記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

【請求項 8】 前記 n 型用パッド電極はショットキー性接触となる電極であることを特徴とする請求項 6 に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

【請求項 9】 前記 n 型用パッド電極が Pd/Au、Ni/Au、Pt/Au、Pd/Ni/Au、Pd/Al、Ni/Al、Pt/Al、Pd/Ni/Al、Pd/酸化物半導体層、Ni/酸化物半導体層、Pt/酸化物半導体層、Pd/Ni/酸化物半導体層、Pd/酸化物半導体層、Ni/酸化物半導体層、Pt/酸化物半導体層、Pd/Ni/酸化物半導体層、またはこれらの合金から形成されたことを特徴とする請求項 6 に記載の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、可視光から紫外光領域にて発光する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子

において、特に、外部発光効率を良好とする窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の電極構造に関する。

【0002】

【従来の技術】 図 13 は、従来の発光素子構造を示す例である。対角線上にワイヤーボンドするための p 型電極 400 と n 型電極 100 を配置し、n 型電極 100 には周縁電極 200 を接続し、p 型電極 400 には透明電極 300 を接続している。周縁電極 200 は、四角い発光素子の外周縁に設けられ、透明電極 300 は、この周縁電極 200 の内側に配設されている窒化ガリウム系化合物半導体発光素子が例えば特開平 10-163531 号公報に開示されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 発光素子においては、活性層から発生した光は素子内部で基板側にも放射され、基板で反射した後に素子外部へと放射されていく。しかしながら、上記従来の技術の発光素子においては、p 型電極と同一面側の周囲に n 型電極が形成されているため、基板側から反射された光は素子外部に放射される際に前記 n 型電極により遮られることになり、それゆえに発光素子から発生される光を減少させていることになる。このため、発光素子から放射される全光出力を低下させているという問題がある。

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、基板と n 型電極と活性層を含む窒化ガリウム系化合物半導体積層構造と p 型電極を有し、p 型電極は p 型透光性電極と p 型用パッド電極を有する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、n 型電極は n 型透光性電極を含むことを特徴とする。

【0005】 本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、前記 n 型透光性電極は、p 型透光性電極よりも外側に位置することを特徴とする。

【0006】 本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、前記 n 型透光性電極は、p 型透光性電極の周囲に形成されていることを特徴とする。

【0007】 本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、前記窒化ガリウム系化合物半導体積層構造はバッファ層と n 型窒化ガリウム系化合物半導体層を有し、前記 n 型透光性電極は基板とバッファ層との側面及び、n 型窒化ガリウム系化合物半導体側面のバッファ層近傍に形成されていることを特徴とする。

【0008】 本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、前記 n 型電極は n 型用パッド電極を有し、前記 p 型電極は p 型用パッド電極を有し、n 型用パッド電極と p 型用パッド電極は同一辺側に形成されていることを特徴とする。

【0009】 本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、前記 n 型電極は n 型用パッド電極を有し、前記 p 型電極は p 型用パッド電極を有し、p 型用パッド電極

は前記窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の光出射面の中心部近傍に形成されていることを特徴とする。

【0010】本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、前記n型透光性電極は金属薄膜あるいは酸化物半導体からなることを特徴とする。

【0011】本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、前記n型用パッド電極はショットキー性接触となる電極であることを特徴とする。

【0012】本発明の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、前記n型用パッド電極がPd/Au、Ni/Au、Pt/Au、Pd/Ni/Au、Pd/Al、Ni/Al、Pt/Al、Pd/Ni/Al、Pd/酸化物半導体層、Ni/酸化物半導体層、Pt/酸化物半導体層、Pd/Ni/酸化物半導体層、Pd/酸化物半導体層、Ni/酸化物半導体層、Pt/酸化物半導体層、Pd/Ni/酸化物半導体層、またはこれらの合金から形成されたことを特徴とする。

【0013】本発明は上記問題点を鑑み成されたもので、従来のp型電極と同一面上の周囲に形成されたn型電極を有する発光素子において、前記n型電極が発生光に対して透明であるように構成されたことにある。前記n型電極は、金属の厚さを薄層化し金属薄膜を形成し発生光に対して透明にするか、発生光に対して透明で導電性を有する酸化物半導体層を形成することにある。前記n型電極の構成は、金属薄膜及び酸化物半導体層またはそれらの積層体からなり、かつ前記p型電極と同一面上の周囲に形成されたことを特徴としている。

【0014】本発明のn型電極によれば発生光が基板側に放射され基板側にて反射された放射光は透明である前記n型電極を透過し外部へ放射される。このため、本発明の発光素子の外部発光効率が向上することになる。さらに、前記酸化物半導体とは紫外光から可視光領域において透過率が高く導電性を有しているものであり、例えば、ITO (Indium Tin Oxide)、CTO (Cadmium-doped Tin Oxide) 系、AZO (Aluminium-doped Zinc Oxide) 系等からなる。

【0015】ここで、前記基板は、導電性基板例えばGaN、SiC、Si、GaAs、GaP等、非導電性基板例えばサファイヤ等から成る。

【0016】また、n型窒化ガリウム系化合物半導体層上面（光出射面側）に形成される本発明のn型電極の幅は5μmから100μmの範囲が好ましい。前記幅が5μmより小さいと形成が困難となり、前記幅が100μmより大きいと電極面積が大きくなり発生光を低減させ、さらに前記電極面積が大きいと1チップ自体の面積が大きくなり生産性がよくない。このために、n型窒化ガリウム系化合物半導体層上面に形成されるn型電極の幅は5μmから100μmの範囲が好ましい。

【0017】

【発明の実施の形態】本発明を具体的な実施例に基づいて詳細に説明する。なお、本願明細書において、窒化ガリウム系半導体とは、例えば、 $\text{In}_x\text{Al}_y\text{Ga}_{1-x-y}\text{N}$ ($0 \leq x, 0 \leq y, x + y \leq 1$) も含むものとする。

【0018】（実施の形態1）図1は、本発明の一実施例を示す上面の概略図である。少なくとも発光層を含む窒化ガリウム系化合物半導体層が積層された発光素子1000において、p型窒化ガリウム系化合物半導体層上にp型透光性電極4及びp型用パッド電極5が形成され、n型窒化ガリウム系化合物半導体層上にn型透光性電極1を前記p型透光性電極4の周囲にわたって形成し、前記n型透光性電極1上にn型用パッド電極3を形成している。2は電極が形成されていない領域である。

【0019】次に、本実施例の作製方法を図8を基に詳細に説明する。

【0020】まず第一に、例えば有機金属気相成長（以下MOCVDと記述する）法を用いて、サファイヤからなる基板10上に、AlNからなるバッファ層20、n型窒化ガリウム系化合物半導体層30、n型窒化ガリウム系化合物半導体クラッド層40、窒化ガリウム系化合物半導体発光層50、p型窒化ガリウム系化合物半導体クラッド層60、p型窒化ガリウム系化合物半導体コンタクト層70を順次積層する（図8（a））。

【0021】次に、前記基板をMOCVD装置より取り出し、ドライエッチング法を用いてエッチングマスクとしてフォトリジストを用いてn型窒化ガリウム系化合物半導体層30の露出面31を形成する（図8（b））。

【0022】次に、p型窒化ガリウム系化合物半導体コンタクト層70上ほぼ全面にp型透光性電極4としてNiを7nm形成する。次に、p型用パッド電極5として例えばAuを300nmを形成する（図8（c））。

【0023】次に、露出させたn型窒化ガリウム系化合物半導体層30上にn型透光性電極1として前記p型透光性電極4の周囲にわたってTiを厚さ5nm、幅5μm形成する。この際に、n型透光性電極1がp型窒化ガリウム系化合物半導体層（p型窒化ガリウム系化合物半導体クラッド層、p型窒化ガリウム系化合物半導体コンタクト層）及びp型透光性電極4に接触しないように、電極が形成されていない領域2を設ける（図8

（d））。さらに、前記n型透光性電極1上にn型用パッド電極3としてAlを300nm形成する（図8（e））。

【0024】次に、ウエハーをスクライブまたはダイシング等により例えば500μmに分割し、窒化ガリウム系化合物半導体発光素子がチップとして作製される（図8（f））。

【0025】作製された窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の断面構成を図4に示している。さらに、図4はp型用パッド電極5、n型用パッド電極3にAuワイヤー80を形成し、外部から電流を供給することを示して

いる。

【0026】本実施の形態の発光素子は、順方向電流20mAにおいて光出力2mW、順方向電圧が3.2Vであった。

【0027】ここで、電極用の金属形成には、電子ビーム蒸着法を用いた。さらに、前記電極の形状形成にはよく知られているリフトオフ法を用いた。

【0028】また、図1において、n型用パッド電極3、p型用パッド電極5は円状に図示しているが、例えば四角形状等でもよいことはいうまでもない。さらに、本実施の形態では前記n型透光性電極1はp型透光性電極4の周囲にわたって形成したが、p型用パッド電極5の外周部だけを除いた一部の領域にだけ形成してもよく、その発光特性に変化はなかった。これは、p型用パッド電極5の直下に電流を注入して発光させても、前記p型用パッド電極に発生光が遮られるためにp型用パッド電極5の外周部の近傍には前記n型透光性電極1を設けなくてもよいからである。

【0029】（実施の形態2）図2は、本発明の一実施例を示す上面の概略図である。少なくとも発光層を含む窒化ガリウム系化合物半導体層が積層された発光素子2000において、p型窒化ガリウム系化合物半導体層上にp型透光性電極4及びp型用パッド電極5が形成され、n型窒化ガリウム系化合物半導体層上にn型透光性電極6として透光性金属薄膜と酸化物半導体層の二層構造の電極を前記p型透光性電極4の周囲にわたって形成し、前記n型透光性電極6上にn型用パッド電極3を形成している。

【0030】窒化ガリウム系化合物半導体層の積層構造及び作製方法は、実施の形態1と同様とした。n型透光性電極6の金属薄膜としてTiを厚さ2nm、幅80 μ m形成、その上に酸化物半導体層としてITOを300nm形成したことにある。前記ITOをTi上に形成することにより、Tiを薄層化できるためn型透光性電極6の透過率を増加させることができ、外部発光効率を向上できる。前記Tiの透過率を上げるために薄層化することが考えられるが、薄層化による断線が生じる可能性があるが、本実施例の場合は、この上方にITOを厚く形成しているため、電氣的に接触していることになり薄層化による断線等の問題が防止できる。このため、透過率の大きなn型透光性電極6が形成可能となる。

【0031】本実施の形態の発光素子は、順方向電流20mAにおいて光出力3.5mW、順方向電圧が3.3Vであった。

【0032】ここで、本実施の形態では、n型透光性電極6上にn型用パッド電極3を形成しているが、n型用パッド電極3がなくてもよく直接にn型透光性電極6上に外部から電流を供給するためのAuワイヤー80を形成してもよい。この場合、n型用パッド電極3を形成する必要がなく製造方法がより簡単になるという利点も生

じる。さらに、n型透光性電極6は酸化物半導体層だけで構成されていてもよく、さらに製造方法がより簡単になるという利点も生じる。

【0033】（実施の形態3）図3は、本発明の一実施例を示す上面の概略図である。少なくとも発光層を含む窒化ガリウム系化合物半導体層が積層された発光素子3000において、p型窒化ガリウム系化合物半導体層上にp型透光性電極4及びp型用パッド電極5が形成され、p型透光性電極4の周囲にn型透光性電極1が形成されている。2は電極が形成されていない領域である。

【0034】次に、本発明の実施例を図9を基に詳細に説明する。まず第一に、例えばMOCVD法を用いて、導電性GaNからなる基板10上に、GaNからなるバッファ層20、n型窒化ガリウム系化合物半導体層30、n型窒化ガリウム系化合物半導体クラッド層40、窒化ガリウム系化合物半導体発光層50、p型窒化ガリウム系化合物半導体クラッド層60、p型窒化ガリウム系化合物半導体コンタクト層70を順次積層する（図9（a））。

【0035】次に、前記基板をMOCVD装置より取り出し、ドライエッチング法を用いてエッチングマスクとしてフォトレジストを用いてn型窒化ガリウム系化合物半導体層30の露出面31を形成する。（図9（b））。

【0036】次に、p型窒化ガリウム系化合物半導体コンタクト層70上ほぼ全面にp型透光性電極4としてNiを10nm形成する。次に、p型用パッド電極5としてAuを300nmを形成する。次に、n型窒化ガリウム系化合物半導体層の露出面31上にn型透光性電極1として前記p型透光性電極4の周囲にわたってTiを5nm形成する。この際にp型窒化ガリウム系化合物半導体層（p型窒化ガリウム系化合物半導体クラッド層及びp型窒化ガリウム系化合物半導体コンタクト層）及びp型透光性電極4に接触しないように、電極が形成されていない領域2を設けている（図9（c））。

【0037】次に、ウエハーをスクライブまたはダイシング等により例えば500 μ m角に分割し、チップ状とする。次に、基板側から基板10裏面及び側面、さらにバッファ層20とn型窒化ガリウム系化合物半導体層30の側面に対して前記n型透光性電極1のNiが側面で約5nmになるように形成する（図9（d））。

【0038】さらに、前記n型透光性電極1上にn型用パッド電極7としてAlを300nm形成する（図9（e））。

【0039】作製された窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の断面構成を図5に示している。さらに、図5はp型用パッド電極5にAuワイヤー80を接続し、n型用パッド電極7はリードフレームのカップ状の底部に載置しAgペースト等で接続することにより外部から電流を供給することができることを示している。

【0040】この本発明の発光素子は、順方向電流 20 mA において光出力 2 mW、順方向電圧が 3.2 V であった。

【0041】本実施の形態のような導電性基板を用いた場合、従来の発光素子においては、前記発光素子は導電性基板上に電極を形成し、前記基板とは反対側に形成された電極から電流が供給される素子構造があった。この発光素子は、導電性基板上に窒化ガリウム系化合物半導体層を積層する場合において、前記基板上に前記基板と異種または同種からなる緩衝層を積層するが、この緩衝層は欠陥が多く欠陥準位を含んでいる層あるいは高抵抗層となり、結晶性は不安定でしかも低品質である。このために、この層を通して電流が流れると電流が前記欠陥または欠陥準位にトラップされるか、または高抵抗層のために電流が流れにくいために、前記発光素子の順方向電圧が増加するまたは電流が均一に流れないという問題が生じる。このため、前記緩衝層を含む発光素子においては、素子の順方向電圧が増加するために信頼性に問題があり、導電性基板上に電極を形成し、前記基板とは反対側に形成された電極から電流が供給される素子構造の構成には問題があった。そこで、本実施の形態のような構造にすることによって、電流は緩衝層を通らずに流れることができるため、上記のような問題は起こらない。

【0042】また、従来の導電性基板上に形成された電極と、前記基板とは反対側に形成された電極から電流が供給する発光素子においては、前記発光素子のマウントが容易であるという利点を有しているが、上記のような問題点が発生する。そこで、本発明の発光素子においては、前記基板の裏面、側面及び前記基板に近い方に積層された導電性化合物半導体層上に n 型電極を形成することによりさらに前記金属電極が金属を薄層化し透明でありまたは透明な酸化半導体層を用いた構成にすることにある。本発明の n 型電極によって発生光を遮ることはなく、本発明の導電性基板に形成された n 型電極を用いることにより基板側に放射された発生光が前記透明（透光とも記載する）金属電極及び透明酸化半導体層から効率よく放射される。従って、従来の発光素子のような順方向電圧の増加はなく信頼性の良好な窒化ガリウム系化合物半導体発光素子が可能となる。

【0043】ここで、基板に導電性基板を使用しているため前記 n 型透光性電極 1 は必ずしも基板の側面の全面に形成されていなくてもよく、n 型用パッド電極 7 から供給された電流が導電性基板を流れバッファ層 20 の近傍に形成された n 型透光性電極 1 を通り均一に n 型窒化ガリウム系化合物半導体層 30 に電流が注入されればよい。前記基板の側面において一部に n 型透光性電極 1 が形成されていない構成でもよい。ここで、電極用の金属形成には、例えば電子ビーム蒸着法を用いた。さらに、前記電極の形状形成にはよく知られているリフトオフ法を用いた。

【0044】（実施の形態 4）図 6 は、本発明の一実施例を示す断面の概略図である。導電性基板上に少なくとも発光層を含む窒化ガリウム系化合物半導体層が積層された発光素子 4000 において、p 型窒化ガリウム系化合物半導体コンタクト層 70 上に p 型透光性電極 4 及び p 型用パッド電極 5 が形成されている。n 型透光性電極として、金属薄膜透光性電極 8 と酸化半導体層 9 が形成されている。この発光素子は p 型用パッド電極 5 上に Au ワイヤ 80 を形成し、リードフレームのカップ底部に載置し酸化半導体層 9 と Ag ペースト等で電氣的に接続し外部から電流を供給する。

【0045】窒化ガリウム系化合物半導体層の積層構造及び方法は、実施の形態 3 と同様とした。金属薄膜透光性電極 8 として、前記 p 型透光性電極 4 の周囲にわたって Ti を 2 nm 形成、酸化半導体層 9 として、基板 10 の側面と裏面、バッファ層 20 の側面、n 型窒化ガリウム系化合物半導体層 30 の側面に ITO を 300 nm 形成した。前記 ITO を導電性基板裏面及び側面に形成することにより、透過率の大きな ITO 層 9 を通して基板に漏れ出した発生光を効率よく外部に放射させることができる。このため、実施の形態 3 よりもさらに外部発光効率を向上できる。

【0046】本実施の形態の発光素子は、順方向電流 20 mA において光出力 4 mW、順方向電圧が 3.3 V であった。

【0047】図 7 は、本実施の形態の他の応用実施例を示す断面の概略図である。少なくとも発光層を含む窒化ガリウム系化合物半導体層が積層された発光素子において、p 型窒化ガリウム系化合物半導体コンタクト層 70 上に p 型厚膜電極 41 として Ni が 7 nm、Au が 1 μm ~ 10 μm 形成され、n 型窒化ガリウム系化合物半導体層 30 の側面、バッファ層 20 の側面、基板 10 の側面及び裏面上に ITO からなる酸化半導体層 9 を膜厚 100 nm 形成している。酸化半導体層 9 を基板裏面及び側面に形成することにより、透過率の大きな酸化半導体層 9 を通して基板に漏れ出した発生光を効率よく外部に放射させることができる。このため、実施の形態 3 よりも外部発光効率を向上できる。さらに、この発光素子は酸化半導体層 9 上に n 型用パッド電極 3 を形成し、この上に Au ワイヤ 80 を形成する。p 型厚膜電極 41 側をリードフレームのカップ底部 90 に載置し、p 型厚膜電極 41 と In 薄膜 45 等で電氣的に接続し外部から電流を供給する。

【0048】本実施例の発光素子は、リードフレームのカップ底部 90 に積層体側を載置しているため順方向電流 100 mA においても光出力の飽和は見られず、順方向電流 20 mA において光出力 6 mW、順方向電圧が 3.4 V であった。

【0049】ここで、酸化半導体層 9 上に n 型用パッド電極 3 は形成しなくてもよく、直接に Au ワイヤ 80

0を酸化半導体層9上に接続してもよく、より製造工程が簡単になる。

【0050】（実施の形態5）図11は、本発明の一実施例を示す上面の概略図である。少なくとも発光層を含む窒化ガリウム系化合物半導体層が積層された発光素子5000において、p型窒化ガリウム系化合物半導体層上にp型透光性電極4及びp型用パッド電極5が形成され、n型窒化ガリウム系化合物半導体層上にn型透光性電極1として金属薄膜を前記p型透光性電極4の周囲の一部に形成し、前記n型透光性電極1上にn型用パッド電極31を形成していることを特徴としている。

【0051】窒化ガリウム系化合物半導体層の積層構造及びその方法は、実施の形態1と同様とした。n型透光性電極1として例えばTiを厚さ3nm、幅7 μ m形成、その上にAlを4nm形成する。次にn型用パッド電極31としてPdを30nm、Auを400nm形成する。p型透光性電極4としてPdを4nm、その上にp型用パッド電極5としてPdを30nm、Auを400nmを形成する。前記n型用パッド電極31とp型用パッド電極5はほぼ一辺線上に配置されている。n型透光性電極1は、p型用パッド電極5の近傍には形成されていないために発光パターンを均一にするために好ましい。p型用パッド電極5の近傍にn型透光性電極1を形成した場合は、p型用パッド電極5近傍でやや明るく発光し、発光パターンの輝度にややむらが発生していたが、前記p型用パッド電極5近傍にn型透光性電極1を形成しないことにより、発光パターンはさらに均一になった。p型用パッド電極5の近傍にはn型用パッド電極31が形成されておらず、さらにまたn型用パッド電極31にPdあるいはAuを使用しているためにn型窒化ガリウム系化合物半導体層に対してショットキー性接触をしめすために外部から注入された電流は、前記PdとAuにて形成されたn型用パッド電極31を介してp型透光性電極4の周囲に形成されたn型透光性電極1に電流が注入される。

【0052】ここで、前記n型用パッド電極31のショットキー性接触をしめすための材料としてNi/Au、Pd/Ni/Au、Pd/Al、Ni/Al、Pd/Ni/Al、Pd/ITO、Ni/ITO、Pt/ITO等を用いても特に問題とはならない。

【0053】本実施例の発光素子は、発光パターンはさらに均一になり順方向電流20mAにおいて光出力3.0mW、順方向電圧が3.3Vであった。

【0054】ここで、本実施の形態では、p型用パッド電極5ばかりでなくn型用パッド電極31の最上層にAuを使用した場合はワイヤーボンドが容易になった、p型用パッド電極5とn型用パッド電極31を同一材料を用いるために製造方法がより安定かつ生産性に優れるという利点も生じる。

【0055】（実施の形態6）図12は、本発明の一実

施例を示す上面の概略図である。少なくとも発光層を含む窒化ガリウム系化合物半導体層が積層された発光素子6000において、p型窒化ガリウム系化合物半導体層上にp型透光性電極4及びp型用パッド電極5が形成され、n型窒化ガリウム系化合物半導体層上にn型透光性電極6を前記p型透光性電極4の周囲にわたって形成し、前記n型透光性電極6上にn型用パッド電極31を形成し、p型用パッド電極5はn型透光性電極6から等間隔の位置に形成されていることを特徴としている。さらに、n型用パッド電極31としてPd、Ni、Auを形成することによりn型窒化ガリウム系化合物半導体層に対してショットキー性接触をしめすために外部から注入された電流は、前記Auにて形成されたn型用パッド電極31を介してp型透光性電極4の周囲に形成されたn型透光性電極1から電流が均一に注入される。

【0056】窒化ガリウム系化合物半導体層の積層構造及び方法は、実施の形態1と同様とした。本実施の形態では、n型透光性電極6としてTiを厚さ30nm、幅40 μ m、その上にITOを150nm形成した。n型用パッド電極31はPdを厚さ20nm、Ni厚さ30nm、Auを400nm程度形成した。同時にp型用パッド電極5もPdを厚さ20nm、Ni厚さ30nm、Auを400nm程度形成した。n型透光性電極6から等間隔になるようにp型用パッド電極5を形成している。ここで、p型用パッド電極5の近傍にn型透光性電極6を形成した場合は、p型用パッド電極5近傍で発光パターンの輝度にややむらが発生していたが、前記のようなn型透光性電極6に対して等間隔になるように前記p型用パッド電極5を形成することにより発光パターンはさらに均一になった。ここで、前記n型用パッド電極31のショットキー性接触をしめすための材料としてNi/Au、Pd/Ni/Au、Pd/Al、Ni/Al、Pd/Ni/Al等を用いても特に問題とはならない。さらにp型用パッド電極5としてPt/Au、Pd/Au、Ni/Au、Pd/ITO、Ni/ITO、Pt/ITO等を用いても特に問題とはならない。p型用パッド電極5の最上層にITO等を用いると発生光を遮ることなく外部発光効率がさらに良好となるので好ましい。

【0057】本実施例の発光素子は、発光パターンはさらに均一になり順方向電流20mAにおいて光出力3mW、順方向電圧が3.1Vであった。ここで、図10に、本発明の実施例にて作製した発光素子の光出力（実線）と従来構造の発光素子の光出力（点線）の比較を示している。本発明のn型周縁電極を薄膜化することにより発光出力は電流値20mAにおいて従来構造の約25%増となり外部発光効率の良好な発光素子が得られた。さらに、本発明の実施の形態5及び6によれば、外部発光効率の良好な発光素子とさらに発光パターンのより均一な発光素子が得られた。

【0058】

【発明の効果】 p 型電極と同一面上の周囲あるいは基板裏面及び側面に形成された n 型電極が、透光性でありさらにオーミック接触である金属薄膜層または酸化物半導体層、それらの積層体からなる構成を有する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、その発光素子の外部発光効率を向上させ、順方向電圧も低減でき、信頼性の優れた発光素子が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 実施の形態 1 の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の上面模式図である。

【図 2】 実施の形態 2 の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の上面模式図である。

【図 3】 実施の形態 3 の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の上面模式図である。

【図 4】 実施の形態 1 の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の断面模式図である。

【図 5】 実施の形態 3 の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の断面模式図である。

【図 6】 実施の形態 4 の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の断面模式図である。

【図 7】 実施の形態 4 の他の応用例の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の断面模式図である。

【図 8】 実施の形態 1 の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子を作製模式図である。

【図 9】 実施の形態 3 の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子を作製模式図である。

【図 10】 本発明の発光素子の光出力と従来構造の光出力の比較図である。

【図 11】 実施の形態 5 の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の上面模式図である。


【図 12】 実施の形態 6 の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の上面模式図である。

【図 13】 従来の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の模式図である。

【符号の説明】


- 1 n 型透光性電極
- 2 電極が形成されていない領域
- 3 n 型用パッド電極
- 4 p 型透光性電極
- 5 p 型用パッド電極
- 6 n 型透光性電極
- 10 基板
- 20 バッファ層
- 30 n 型窒化ガリウム系化合物半導体層
- 40 n 型窒化ガリウム系化合物半導体クラッド層
- 45 In 薄膜
- 50 窒化ガリウム系化合物半導体発光層
- 60 p 型窒化ガリウム系化合物半導体クラッド層
- 70 p 型窒化ガリウム系化合物半導体コンタクト層
- 80 Au ワイヤ
- 90 リードフレームのカップ底部
- 1000 実施の形態 1 の発光素子
- 2000 実施の形態 2 の発光素子
- 3000 実施の形態 3 の発光素子
- 4000 実施の形態 4 の発光素子
- 5000 実施の形態 5 の発光素子
- 6000 実施の形態 6 の発光素子

【図 1】




1000

【図 2】




2000

【図3】




3000

【図4】




1000

【図5】




3000

【図6】




4000


【図10】




【图 9】



【圖 12】



【图 13】



フロントページの続き

(72)発明者 森本 泰司
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ャープ株式会社内

F ターム (参考)

5F041	AA03	AA05	AA24	AA43	CA33
	CA34	CA35	CA37	CA40	CA46
	CA65	CA74	CA76	CA82	CA84
	CA85	CA88	CA92	CA98	DA02
	DA07	DA18			
5F073	CA17	CB02	CB05	CB07	CB22
	CB23	DA05	DA24	DA30	EA07
	EA29	FA22	FA27		